



BOLETIM TÉCNICO

Aquacryl Super Premium Semi Brilho

**Descrição:**

AQUACRYL SUPER PREMIUM é um acabamento desenvolvido para especialistas em pintura. Resistente a no mínimo 200 ciclos de lavabilidade – 33%* superior a um acabamento semibrilho de categoria Premium – é ideal para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente, facilita ainda mais a remoção de manchas difíceis, mantendo a beleza e proteção da superfície mesmo após a limpeza.

A performance de AQUACRYL SUPER PREMIUM proporciona maior rendimento, cobertura, durabilidade e prolonga o tempo de repintura, tudo o que uma pintura de qualidade precisa. AQUACRYL SUPER PREMIUM reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.

*Comparativos feitos de acordo com a norma 11702 ABNT/NBR – ABNT/NBR 14940 (resistência à abrasão úmida), tipo: 4.5.11 (Semibrilho Super Premium) x 4.5.10 (Semibrilho Premium). Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora de ventilação o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

Indicação:

É ideal para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente, facilita ainda mais a remoção de manchas difíceis, mantendo a beleza e proteção da superfície mesmo após a limpeza.

Cores:

Cores prontas: Branco

Cores personalizadas: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Após o tingimento agitar por no mínimo durante 5 minutos no Mixer.

Principais Benefícios:

Máxima Cobertura
 Maior Rendimento m²/Litro
 Maior Lavabilidade 33% Superior x Acrílica Premium
 Acrílica Super Premium
 Exterior | Interior
 Sem Cheiro

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos isentos de metais pesados e Aditivos.	Tipo:	4.5.11
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Espessura da película seca:	70µ - 90µ
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	pH:	8,5 - 9,5
Sólidos por peso:	34,60 - 53,90 %	Peso Específico:	1,081 - 1,333 g/cm ³
Sólidos por volume:	28,00 - 39,20%	VOC:	1,00 - 2,50 g/L
Viscosidade:	95 - 105 KU		
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Em todas as demãos dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 3 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, dilua de 30 a 50 partes de água limpa, para evitar fissuras ou craqueamento.	
	Pistola:	Dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 1 a 3 partes de água limpa.	
	Airless:	Dilua 10 partes de AQUACRYL SUPER PREMIUM com 1 a 3 partes de água limpa. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1300 PSI. Aplicações de 175 até 225 micrometros, são suficientes para boa cobertura. A diluição pode variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless. Nesses caso entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).	
Rendimento:	Quarto 0,9L:	não se aplica	não se aplica
	Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Até 22m ² acabados Até 110m ² acabados não se aplica	Até 19,5m ² acabados Até 98m ² acabados
Secagem:	Toque:	30 minutos	
	Entre demãos:	2 a 4 horas	
	Final:	4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caiçação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
Imperfeições rasas	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
 Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
 Fevereiro/2022
 TPR: SER
 0014162/01
 2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
 Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300