



BOLETIM TÉCNICO

SW Esmalte Sintético Super Proteção 3 em 1



Descrição:	é um esmalte com ação 3 em 1: FUNDO, PRIMER E ACABAMENTO. Proporciona aplicação direta em superfícies ferrosas, novas ou enferrujadas, dispensando a aplicação de fundo anticorrosivo. Fácil de aplicar, SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO tem um ótimo acabamento e durabilidade de 10 anos. Contém aditivos que interrompem a oxidação, impedindo a ação e formação de ferrugem na superfície.
Indicação:	Desenvolvido para aplicação em superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas.
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Fundo Pré Pintura Poder Anticorrosivo Decora e Protege Direto na Ferrugem* Exterior Interior Premium Nota: *Direto na ferrugem, desde que seguidas corretamente as instruções de preparo da superfície.

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina Alquílica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), Pigmento Anticorrosivo, Secantes, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Álcool Butílico.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.2.1.10
Conformidade:	ABNT NBR 15079	Peso Específico:	0,940 - 1,150 g/cm ³
Sólidos por peso:	54 - 65 %	VOC:	390 - 430 g/L
Sólidos por volume:	44 - 51 %		
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Diluir 10 partes de esmalte sintético super proteção 3 em 1 com 1 1/2 partes de Sherwin-Williams Aguarrás para todas as demãos.	
	Pistola	Diluir 10 partes de esmalte sintético super proteção 3 em 1 com 2 partes de Sherwin-Williams Aguarrás para todas as demãos.	
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Até 28m ² por demão	
	Galão 2,4L:	Até 74m ² por demão	
Secagem:	Toque:	1 a 4 horas	
	Entre demãos:	8 a 12 horas	
	Final:	24 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Ferro Novo:	Elimine graxa, gordura e outros resíduos da superfície. Lixe e remova o pó. Aplique diretamente SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO.
Ferro com ferrugem:	Elimine a graxa, gordura e outros contaminantes da superfície. Lixe a ferrugem solta e remova o pó. Aplique diretamente SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO.
Repintura sobre esmalte (tradicional ou antiferrugem)	Elimine a graxa, gordura e outros contaminantes da superfície. Lixe para remover as partes soltas e o brilho. Aplique diretamente SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none">1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 85% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none">1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.3. A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador.4. Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR: SER
0014190/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61