




BOLETIM TÉCNICO

Novacor Piso Ultra



| | |
|-------------------------------|---|
| Descrição: | É uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semibrilho. |
| Indicação: | Quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, tráfego de pessoas, tráfego de veículos, entre outros. |
| Cores: | Cores prontas: conforme cartela de cores no acabamento semibrilho |
| Principais Benefícios: | Ultra Cobertura Acabamento Semibrilho Antiderrapante Exterior Interior Acrílica Premium |

Informações Técnicas

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------|
| Natureza Química: | Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos. | | | |
| Classificação: | Atende à ABNT NBR 11.702 | Tipo: | 4.5.14 | |
| Conformidade: | ABNT NBR 15.079 | Espessura da película seca: | 50µ - 70µ | |
| Sólidos por peso: | 41,27 - 48,79 % | pH: | 8,7 - 9,5 | |
| Sólidos por volume: | 34,52 - 38,92 % | Peso Específico: | 1,094 - 1,212 g/cm³ | |
| Viscosidade: | 85 - 95 | VOC: | 11,15 - 14,95 g/L | |
| Prazo de Validade: | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses | | | |
| Diluição Pintura/Repintura: | Rolo/Pincel: | 1ª demão: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 a 4 partes de água limpa. 2ª e demais demãos: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 partes de água limpa. Dilua 10 partes de Novacor Piso Ultra com 3½ partes de água limpa para todas as demãos. | | |
| Rendimento: | Pistola: | | | |
| | Quarto 0,9L: | Não se aplica | Quarto 0,8L: | Não se aplica |
| Secagem: | Galão 3,6L: | Até 16m² acabado | Galão 3,2L: | Não se aplica |
| | Lata 18L: | Até 80m² acabado | Lata 16L: | Não se aplica |
| Secagem: | Balde 20L: | Não se aplica | | |
| | Toque: | 2 horas | | |
| | Entre demãos: | 2 a 4 horas | | |
| | Final: | 12 horas | | |
| | | Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas, e 72 horas para veículos. | | |

Sistema de Pintura Recomendado

| | |
|--|---|
| Indicação de Aplicação: | NOVACOR® PISO ULTRA não deve ser aplicada sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se de que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada. Em superfícies com tráfego de veículos, devido a alta temperatura da borracha dos pneus, podem surgir manchas escuras na tinta. |
| Preparação: | Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. |
| Cimento não queimado/Concreto/Fibrocimento novos: | Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. |
| Superfícies com fungos ou bolor: | Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura. |
| Cimento fraco e desagregado | Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ ou lixadas e tratadas com SW ULTRA FUNDO PARA EPOXI TRÂNSITO VEICULAR¹ |
| Cimento queimado | Aplique solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Deixe agir por 30 minutos e, em seguida, enxágue com água em abundância. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura. Esta solução não pode ser utilizada sobre concreto armado. |
| Pisos de Concreto | Pisos de desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação utilizar o SW ULTRA FUNDO PARA EPOXI TRÂNSITO VEICULAR. |

Aplicação/Utilização

| | |
|---|--|
| MÉTODO DE APLICAÇÃO: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente. |
| RECOMENDAÇÕES: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem. |
| CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Efetue a limpeza de manchas de óleo, graxa, gasolina e demais agentes agressivos imediatamente após o ocorrido; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV. |

Precauções

| | |
|------------------|--|
| QUALIDADE | Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico. |
|------------------|--|

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR: SER
0014177/01

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300