



## BOLETIM TÉCNICO

### Novacor Cobre Mais



<b>Descrição:</b>	NOVACOR COBRE MAIS é uma tinta acrílica sem cheiro de acabamento fosco que possui ótima cobertura aliado a um alto rendimento
<b>Indicação:</b>	Pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
<b>Cores:</b>	<b>Cores prontas:</b> conforme cartela de cores no acabamento fosco. <b>Cores personalizadas:</b> conforme cartela de cores do Sistema Tintométrico COLORSAP. <b>IMPORTANTE:</b> A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. <b>Tingimento:</b> Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
<b>Principais Benefícios:</b>	Ótima Cobertura Alto Rendimento Sem Cheiro Exterior / Interior Acrílica Standard

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) .			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.5.2	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura por demão da película seca:</b>	15µ - 35µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	46,10 - 53,93 %	<b>pH:</b>	8,7 - 10,8	
<b>Sólidos por volume:</b>	27,87 - 36,24 %	<b>Peso Específico:</b>	1,282 - 1,435 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viscosidade:</b>	100 - 115 KU	<b>VOC:</b>	6,77 - 32,61 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo/Pincel:</b>	Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS com 5 partes de água limpa para todas as demãos. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.		
	<b>Pistola:</b>	Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.		
	<b>Airless:</b>	Diluir 10 partes de NOVACOR COBRE MAIS para 2 a 5 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 3,6L:</b> <b>Lata 18L:</b> <b>Balde 20L:</b>	<i>Não se aplica</i> Até 26m <sup>2</sup> acabados Até 130m <sup>2</sup> acabados Até 144m <sup>2</sup> acabados	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>	<i>Não se aplica</i> Até 23m <sup>2</sup> acabados Até 115m <sup>2</sup> acabados
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Entre demãos:</b> <b>Final:</b>	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas		

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Novacor Cobre Mais pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
<b>Preparação:</b> <b>Norma ANBT NBR 13.245</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES <sup>1</sup>
<b>Imperfeições rasas</b>	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA <sup>2</sup> ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA <sup>3</sup> em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar o acabamento final.

#### Aplicação/Utilização

<b>Método de Aplicação:</b>	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
<b>Recomendação:</b>	1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar. 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado. 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. 5. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
<b>Conservação da Superfície após Aplicação do Produto:</b>	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância. 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

#### Precauções

<b>Qualidade</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR](http://www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR)

Revisão:  
Janeiro/2022  
TPR - SER  
0014032/01-  
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300