



BOLETIM TÉCNICO

SW Verniz Marítimo Brilhante



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO é um produto alquídico desenvolvido para realçar e enobrecer as superfícies de diversos tipos de madeira. É um verniz de fácil aplicação e ótima resistência à intempéries. No acabamento brilhante, é resistente ao atrito e ao intemperismo, sendo uma ótima opção para áreas externas. O acabamento fosco é indicado para aplicação em superfícies internas de madeira.
Indicação:	Superfícies internas e externas de madeira e vime.
Cores prontas:	conforme cartela de cores
Principais Benefícios:	Realça a Beleza da Madeira Resistência a Intempéries 2 anos de Garantia Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos com faixa de destilação entre 140°C – 200°C, Aditivos e Octoatos Metálicos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.3.1.4
Conformidade:	Não aplicável	Espessura da película seca:	não se aplica
Sólidos por peso:	46,55 - 47,05 %	pH:	não se aplica
Sólidos por volume:	37,80 - 38,30 %	Peso Específico:	0,86 - 0,97 g/cm³
Viscosidade Copo Ford 4:	60 - 70 s	VOC:	479,20 - 484,20 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de espuma/Pincel: Pistola:	Madeira Nova Interna: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 3 a 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Madeira Nova Externa: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Repintura ou madeira já selada: em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Repintura ou madeira já selada: em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO, com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS, com pressão entre 30 a 35 lbs/pol².	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Até 4m² acabados Até 16m² acabados Não se aplica Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: não se aplica não se aplica não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	3 horas 12 horas 24 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies internas e externas de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Madeiras resinosas:	Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.
Madeiras já envernizadas em bom estado:	Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação
Madeiras envernizadas com indícios de deterioração:	Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS conforme recomendação da embalagem.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem; 7. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação; 8. A inalação proposital pode causar dependência.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR:
SER0014198/01-
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM. LTDA
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP