



BOLETIM TÉCNICO

Metalatex Super Lavável Brilho



Descrição:	METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO é uma tinta acrílica Premium de acabamento SEMIBRILHO, indicada para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente. Possui fórmula exclusiva que dá mais luz ao ambiente e ainda possibilita a remoção de manchas difíceis, causadas por alimentos, bebidas, manchas de dedos, entre outros, mantendo a proteção da superfície mesmo após a limpeza. METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. *Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	Indicada para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente. Possui fórmula exclusiva que dá mais luz ao ambiente e ainda possibilita a remoção de manchas difíceis, causadas por alimentos, bebidas, manchas de dedos, entre outros, mantendo a proteção da superfície mesmo após a limpeza.
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento semibrilho. Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORS-NAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
Principais Benefícios:	Super Durabilidade Mais Luz Para o Seu Ambiente Sem Cheiro Exterior Interior Acrílica Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.10
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Espessura por demão da película seca:	10µ - 30µ
Sólidos por peso:	28,65 - 41,65 %	pH:	8,70 - 9,50
Sólidos por volume:	22,70 - 31,30 %	Peso Específico:	1,060 - 1,218 g/cm³
Viscosidade:	90 - 115 KU	VOC:	13,30 - 22,20 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	<p>Rolo/Pincel: Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.</p> <p>Pistola: Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO para 3 ½ partes de água limpa para todas as demãos.</p> <p>Airless: Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC</p>		
Rendimento:	<p>Quarto 0,9L: Não se aplica</p> <p>Galão 3,6L: Até 20m² acabados</p> <p>Lata 18L: Até 100m² acabados</p> <p>Balde 20L: Não se aplica</p>	<p>Quarto 0,8L: Até 4,5m² acabados</p> <p>Galão 3,2L: Até 18m² acabados</p> <p>Lata 16L: Até 89m² acabados</p>	
Secagem:	<p>Toque: 30 minutos</p> <p>Entre demãos: 2 a 4 horas</p> <p>Final: 4 horas</p>		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lizada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Calação/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Aceso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPA:SER
0014166/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300