

Metalatex Requite Semi acetinado



Descrição:	METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO é uma tinta acrílica Premium de acabamento SEMIACETINADO, indicada para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente. Possui fórmula exclusiva que dá um toque sofisticado ao ambiente e ainda possibilita a remoção de manchas difíceis, causadas por alimentos, bebidas, manchas de dedos, entre outros, mantendo a proteção da superfície mesmo após a limpeza. METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir.
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento semiacetinado. Bases: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAIP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Super Lavável Toque Sofisticado Sem Cheiro Interior / Exterior Acrílica Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (isotiazolonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (Isentos de Chumbo e Cromatos).			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.5	
Conformidade:	ABNT NBR 15.079-2	Espessura da película seca por demão:	10µ - 30µ	
Sólidos por peso:	36,30 - 53,25 %	pH:	8,70 - 9,5	
Sólidos por volume:	26,10 - 39,00 %	Peso Específico:	1,134 - 1,332 g/cm³	
Viscosidade:	95 - 115 KU	VOC:	14,10 - 23,00 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pince:	Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.		
	Airless:	Diluir 10 partes de METALATEX REQUINTE SEMIACETINADO para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC		
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Não se aplica	Quarto 0,8L:	Até 4,5m² acabados
	Galão 3,6L:	Até 20m² acabados	Galão 3,2L:	Até 18m² acabados
Secagem:	Lata 18L:	Até 100m² acabados	Lata 16L:	Até 89m² acabados
	Balde 20L:	Não se aplica		
Secagem:	Toque:	30 minutos		
	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES1, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Reboco Fraco /Calação / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 7. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 8. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com "solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 5. Não esfregue, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Junho/2021
TPR: SER
0014173/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300