



## BOLETIM TÉCNICO

### Novacor Piso Premium



<b>Descrição:</b>	NOVACOR PISO PREMIUM é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente.
<b>Indicação:</b>	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Cores:</b>	<b>Cores prontas:</b> Conforme cartela de cores no acabamento fosco. <b>Cores personalizadas:</b> Conforme leque de cores no sistema tintométrico COLORS NAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. As cores utilizadas na ilustração desta embalagem são Cinza - 41, Amarelo Demarcação - 02, Azul - 21 e Branco - 31. A cor é apenas uma referência, podendo sofrer alterações de tonalidade dependendo da superfície aplicada e forma de aplicação. <b>Importante:</b> A base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.
<b>Principais Benefícios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mais Resistente</li> <li>Mais Cobertura</li> <li>Acabamento Fosco</li> <li>Nº 1 em Piso</li> <li>Acrílica Premium</li> <li>Exterior   Interior</li> </ul>

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (Isentos de Chumbo e Cromatos).		
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.5.14
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079		
<b>Sólidos por peso:</b>	38,55 - 51,75 %	<b>pH:</b>	8,7 - 10,0
<b>Sólidos por volume:</b>	28,80 - 38,00 %	<b>Peso Específico:</b>	1,147 - 1,330 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade:</b>	85 - 110 KU	<b>VOC:</b>	12,35 - 34,75g/L
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo/Pincel:</b>	<b>1º demão:</b> diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3 partes de água limpa. <b>2º e demais demãos:</b> diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 2 partes de água limpa.	
	<b>Pistola:</b>	Diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3½ partes de água limpa.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b>	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 5,5 m <sup>2</sup> acabados**   Branco e Castor até 4 m <sup>2</sup> acabados**   Verde, Preto, Azul e Marrom até 6,5 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Quarto 0,8L:</b>	Bases: até 3,5 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Galão 3,2 L:</b>	Bases: até 14 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Galão 3,6 L:</b>	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 22 m <sup>2</sup> acabados**   Branco e Castor até 16 m <sup>2</sup> acabados**   Verde, Preto, Azul e Marrom até 26 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Balde 12 L:</b>	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 73 m <sup>2</sup> acabados**   Branco e Castor até 53 m <sup>2</sup> acabados**   Verde, Preto, Azul e Marrom até 86 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Lata 15 L:</b>	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 92 m <sup>2</sup> acabados**   Branco e Castor até 66 m <sup>2</sup> acabados**   Verde, Preto, Azul e Marrom até 108 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Lata 16 L:</b>	Bases: até 70 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Lata 18 L:</b>	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 110 m <sup>2</sup> acabados**   Branco e Castor até 80 m <sup>2</sup> acabados**   Verde, Preto, Azul e Marrom até 130 m <sup>2</sup> acabados** Lata 20 L Cores: Cinza e Concreto até 122 m <sup>2</sup> acabados**	
	<b>Nota:</b>	O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, diluição, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações. ** Rendimento M <sup>2</sup> Acabado, conforme ABNT NBR 14942.	
<b>Secagem:</b>	<b>Ao toque:</b>	1 hora	
	<b>Entre demãos:</b>	2 a 4 horas	
	<b>Final:</b>	12 horas Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.	

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos</b>	Aguardar a secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Verificar a absorção e coesão da superfície antes de iniciar a pintura.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Cimento queimado, cimento fraco e desagregado</b>	Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ou lixadas, lavadas / limpas e tratadas com NOVACOR FUNDO MULTIUSO <sup>1</sup>
<b>Pisos de concreto usinado</b>	Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação utilizar NOVACOR FUNDO MULTIUSO <sup>1</sup> para promover aderência na superfície.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.</li> <li>2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.</li> <li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li> <li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li> <li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;</li> <li>2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombiar;</li> <li>3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.</li> <li>4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;</li> <li>6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;</li> <li>7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;</li> <li>8. Suporte ao médico: CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148110 - atendimento 24 horas.</li> </ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);</li> <li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;</li> <li>3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li> <li>4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.</li> </ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

Revisão:  
Dezembro/2024

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER