




BOLETIM TÉCNICO

Novacor Piso Ultra



Descrição:	É uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semibrilho.
Indicação:	Quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, tráfego de pessoas, tráfego de veículos, entre outros. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Cores:	Cores prontas: conforme cartela de cores no acabamento semibrilho
Principais Benefícios:	Ultra Cobertura Acabamento Semibrilho Antiderrapante Exterior Interior Acrílica Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos e Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos)		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.14
Conformidade:	ABNT NBR 15.079		
Sólidos por peso:	41,27 - 48,79 %	pH:	8,7 - 9,5
Sólidos por volume:	34,52 - 38,92 %	Peso Específico:	1,094 - 1,212 g/cm ³
Viscosidade:	85 - 95	VOC:	11,15 - 14,95 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel: Pistola:	1ª demão: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 a 4 partes de água limpa. 2ª e demais demãos: diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3 partes de água limpa. Em todas as demãos, diluir 10 partes de NOVACOR PISO ULTRA com 3½ partes de água limpa.	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Não se aplica Até 16m ² acabado Até 80m ² acabado Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	2 horas 2 a 4 horas 12 horas Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas, e 72 horas para veículos.	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	NOVACOR® PISO ULTRA não deve ser aplicada sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se de que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada. Em superfícies com tráfego de veículos, devido a alta temperatura da borracha dos pneus, podem surgir manchas escuras na tinta.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Cimento não queimado/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.
Cimento fraco e desagradado	As superfícies deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ou lixadas e tratadas. Usar NOVACOR FUNDO MULTIUSO EPOXI.
Cimento queimado	Realizar lixamento e após limpeza aplicar o produto SW Ultra Fundo para Epoxi Trânsito Veicular. Usar NOVACOR FUNDO MULTIUSO EPOXI.
Pisos de concreto, Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação	Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação, deverão ser obrigatoriamente raspados e/ou lixados e após limpeza aplicar o produto SW Ultra Fundo para Epoxi Trânsito Veicular. Usar NOVACOR FUNDO MULTIUSO EPOXI.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none">1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;8. Suporte ao médico: CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148110 - atendimento 24 horas.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none">1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

Revisão:
Dezembro/2024

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER