



BOLETIM TÉCNICO

SW Massa Corrida



| | |
|-------------------------------|---|
| Descrição: | SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA é utilizada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes internas secas e tetos. Sua fórmula inovadora permite fácil aplicação através de diversas ferramentas como: Rolo, Airless e a clássica desempenadeira e melhora no lixamento. SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA garante qualidade e economia para sua pintura. |
| Indicação: | Use a Massa Corrida SHERWIN-WILLIAMS em superfícies internas não molháveis para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes e tetos, e proporcionar aspecto liso e agradável em superfícies de reboco, gesso, fibrocimento e concreto. |
| Cores: | Branca |
| Principais Benefícios: | Nóva Fórmula A Primeira Aplicável com: Rolo Desempenadeira Airless Ótimo Nivelamento Fácil de Lixar Uso Interno Interior |

Informações Técnicas

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Natureza Química: | Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos). | | |
| Classificação: | Atende à ABNT NBR 11.702 | Tipo: | 4.7.2 |
| Conformidade: | ABNT NBR 15.348 | Espessura da película seca: | não se aplica |
| Sólidos por peso: | 65,50 - 67,50 % | pH: | 8,3 - 9,0 |
| Sólidos por volume: | 42,00 - 44,00 % | Peso Específico: | 1,670 - 1,770 g/cm ³ |
| Consistência: | 6,0 - 6,5 cm | VOC: | 10,0g/L - 12,0g/L |
| Prazo de Validade: | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses | | |
| Rendimento por Peso: | 1,5Kg 6Kgs 25Kgs | Até 4,5m ² por demão Até 18m ² por demão Até 75m ² por demão | <i>*Este rendimento é baseado na aplicação com desempenadeira com camadas finas.</i> |
| Secagem: | Toque: Entre demãos: Final: | 1 hora 2 a 4 horas 4 horas | |

Sistema de Pintura Recomendado

| | |
|---|---|
| Indicação de uso: | Reboco, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams. |
| Preparação: Norma ANBT NBR 13.245 | Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. |
| Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos: | Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO. |
| Superfícies com fungos ou bolor: | Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar o processo de pintura. |
| Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas: | Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ ou SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ² . |
| Gesso | Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ , conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ² ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ³ , lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento |
| Drywall | Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ² ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ³ , lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento. |

Aplicação/Utilização

| | |
|---------------------------------------|--|
| DADOS APLICAÇÃO/ CUIDADOS: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique SW Massa corrida em camadas finas, até obter o nivelamento desejado, evitando repasses excessivos. 2. Não aplicar em áreas molháveis ou com presença de umidade para evitar aparecimento de bolhas. 3. Após lixamento, antes de aplicar a tinta de acabamento remover todo o pó da superfície. 4. Imperfeições mais profundas deverão ser corrigidas antes, com argamassa, para evitar fissuras/trincamentos por excesso de camada. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente. |
| RECOMENDAÇÕES: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. |

Precauções

| | |
|------------------|---|
| QUALIDADE | Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. |
|------------------|---|

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Agosto/2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300