



BOLETIM TÉCNICO

Xadrez Fosco Branco



Descrição:	É uma tinta acrílica de fácil aplicação e ótima cobertura que garante economia para sua casa.
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Cores:	Para adquirir uma tonalidade extra, misture até o máximo de 4 bisnagas de 50ml de CORANTE LÍQUIDO XADREZ® para cada balde de 15 litros. XADREZ® marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.
Principais Benefícios:	Tinta Acrílica Pronto para uso Reforma fácil e econômica Interior Facilidade no retoque Fácil Aplicação Econômica

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.1	
Conformidade:	ABNT NBR 15079	Espessura da película seca:	30µ - 50µ	
Sólidos por peso:	46,7 - 50,7%	pH:	9,00 - 9,50	
Sólidos por volume:	26,3 - 30,3%	Peso Específico:	1,367 - 1,407 g/cm³	
Viscosidade:	80 - 90 KU	VOC:	0,02 - 5,57 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Produto pronto para uso. Se necessário diluir 10 partes do Xadrez Fosco Branco com 1 parte de água limpa.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de Xadrez Fosco Branco para 2 a 3 partes de água limpa em todas as demãos.		
Rendimento:	Galão 3L:	Até 12m ² acabados	Quarto 0,8L:	não se aplica
	Balde 12L:	Até 47m ² acabados	Galão 3,2L:	não se aplica
	Balde 15L:	Até 59m ² acabados	Lata 16L:	não se aplica
	Lata 18L:	Até 70m ² acabados		
Secagem:	Taque:	30 minutos		
	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	O produto XADREZ FOSCO BRANCO pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caiação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e aplique SHERWIN WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES .
Imperfeições rasas	Corrija com SW MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas) ou SW MASSA ACRÍLICA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Janeiro 2023

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300